

2025年12月5日

第1回アスペスト分析ラウンドロビンテスト

個別試験所結果報告書

試験番号: ARRC-2025-1

報告番号: 705

試験所名: インフィニットビュー株式会社

住所: 北海道札幌市北区北12条西2丁目2番2号

技能試験結果 減点表

試料番号	減点
試料 5	0
試料 6	0
試料 7	0
試料 8	0
合計	0

合計減点数: 0点 (合格)

※合計 150 点以上で不合格となります。

概要

本報告書は、アスペスト分析ラウンドロビンテスト委員会が実施した JIS A 1481-1 による建材のアスペスト分析の結果に基づき作成したものです。

評価の項目と減点表

評価項目	減点
一種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを報告していない	150
アスベスト不含有の試料に対して、アスベスト含有と報告	150
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを全く報告していない	150
一種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを報告したが、含有されていないアスベストも報告	75
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストをすべて報告したが、含有されていない種類のアスベストも報告	75
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、一部のみを報告(漏れがある)	75
アスベストが含有する層を間違って報告	75
多色性の有無の誤り	10
消光(直消光／斜消光)の誤り	10
伸長の符号の誤り	10
分散色の色と浸液の屈折率の関係の矛盾	10

試料毎の結果

試料 5

試料番号:I-102

項目	試験所報告値	参照値	減点
アスペストの有無と種類	クリソタイル	クリソタイル	0
含有層	表紙	表紙	0
多色性の有無	なし	なし	0
消光角	直消光	直消光	0
伸長の符号	正	正	0
報告された光学的性質の矛盾	なし	-	0

試料 5 の総減点:0

試料 6

試料番号: J-102

項目	試験所報告値	参照値	減点
アスベストの有無と種類	不含有	不含有	0
含有層	-	-	-
多色性の有無	-	-	-
消光角	-	-	-
伸長の符号	-	-	-
報告された光学的性質の矛盾	-	-	-

試料 6(含有アスベスト1)の総減点: 0

試料 7

試料番号: K-102

項目	試験所報告値	参照値	減点
アスベストの有無と種類	クリソタイル	クリソタイル	0
含有層	床タイル	ビニール床タイル本体	0
多色性の有無	なし	なし	0
消光角	直消光	直消光	0
伸長の符号	正	正	0
報告された光学的性質の矛盾	なし	-	0

試料 7(含有アスベスト1)の総減点: 0

試料 8

試料番号:L-102

項目	試験所報告値	参照値	減点
アスベストの有無と種類	クリソタイル	クリソタイル	0
含有層	吹付け材	吹付材	0
多色性の有無	なし	なし	0
消光角	直消光	直消光	0
伸長の符号	正	正	0
報告された光学的性質の矛盾	なし	-	0

試料 8(含有アスベスト1)の総減点:0

《本報告書に関するお問合せ先》

アスベスト分析ラウンドロビンテスト委員会 事務局

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-2-31

ヒューリック神保町ビル(株式会社 EFA ラボラトリーズ内)

TEL:03-3263-6051

E-mail:info@arrcc-japan.jp

URL : <https://www.arrcc-japan.jp>